

## Qualité: A1

Quartz coulé avec liant argileux

---

<b>Optique</b>	Couleur	ivoire
----------------	---------	--------

---

<b>Chimique</b>	SiO <sub>2</sub>	71 %
	Argile	13 %
	SiC	11 %
	le reste étant des oligo-éléments	

---

<b>Dilatation thermique</b>	env. 0,06 % (1000 °C)	
-----------------------------	-----------------------	--

---

<b>Porosité</b>	< 16 %	
-----------------	--------	--

---

<b>Résistance aux chocs thermiques</b>	bien	
--	------	--

---

<b>Limite d'application</b>	1200 °C (charge permanente), 1700 °C (à court terme, env. 10 min.)	
-----------------------------	--	--

---

Toutes les données indiquées doivent être considérées comme des valeurs indicatives !