

Kwaliteit: A1

gegoten kwarts met kleibinding

Optisch	kleur	ivoor
----------------	-------	-------

Chemisch	SiO ₂	71 %
	klei	13 %
	SiC	11 %
	rest spoorelementen	

Thermische uitzetting	ca. 0,06 % (1000 °C)
------------------------------	----------------------

Porositeit	< 16 %
-------------------	--------

Thermoshockbestendigheid	goed
---------------------------------	------

Toepassingsgrens	1200 °C (continu gebruik), 1700 °C (kortstondig, ca. 10 min.)
-------------------------	---

Alle vermelde gegevens moeten worden beschouwd als richtwaarden!