



A3

Crisoles de fundición

Base:	Cuarzo
Denominación de calidad:	A3
Análisis direccional:	SiO ₂ (Cuarzo) > 71 % SiO ₂ (ligado químicamente) 20 % Al ₂ O ₃ (ligado químicamente) 7 % Resto de oligoelementos
Expansión térmica:	aprox. 0,06 % (1000 °C)
Porosidad:	aprox. 16 %
Resistencia al cambio de temperatura :	notable
Límite máximo de aplicación:	1200 °C

Nota: Los valores anteriores fueron determinados en nuestro propio laboratorio o por los clientes. Estos datos deben considerarse como valores orientativos. No se puede derivar ninguna reclamación legal de ellos.