

Qualité: A3

Quartz coulé avec liant argileux

| | | |
|--|---|---------------------|
| Optique | Couleur | ivoire |
| Chimique | SiO ₂ (quartz) SiO ₂ (lié chimiquement) Al ₂ O ₃ (lié chimiquement) Reste des oligo-éléments | 71 % 20 % 7 % |
| Dilatation thermique | env. 0,06 % (1000 °C) | |
| Porosité | < 16 % | |
| Résistance aux chocs thermiques | bien | |
| Limite d'application | 1200 °C (charge permanente), 1700 °C (à court terme, env. 10 min.) | |

Toutes les données indiquées doivent être considérées comme des valeurs indicatives !