

Kwaliteit: A3

gegoten kwarts met kleibinding

Optisch	kleur	ivoor
----------------	-------	-------

Chemisch	SiO ₂	71 %
	SiO ₂ (chemisch gebonden)	20 %
	Al ₂ O ₃ (chemisch gebonden)	7 %
	rest spoorelementen	

Thermische uitzetting	ca. 0,06 % (1000 °C)	
------------------------------	----------------------	--

Porositeit	< 16 %	
-------------------	--------	--

Thermoshockbestendigheid	goed	
---------------------------------	------	--

Toepassingsgrens	1200 °C (continu gebruik), 1700 °C (kortstondig, ca. 10 min.)	
-------------------------	---	--

Alle vermelde gegevens moeten worden beschouwd als richtwaarden!