

Kwaliteit: Q95F

gegoten kwarts met siliciumnitride

Optisch	kleur	grijs
Chemisch	SiO ₂ Si ₃ N ₄ rest spoorelementen	95 % 4 %
Thermische uitzetting	ca. 0,06 % (1000 °C)	
Porositeit	< 16 %	
Thermoshockbestendigheid	zeer goed	
Toepassingsgrens	1200 °C (continu gebruik), 1700 °C (kortstondig, ca. 10 min.)	

Alle vermelde gegevens moeten worden beschouwd als richtwaarden!