

Calidad: A2

Cuarzo fundido con aglomerante de arcilla

Óptica	Color	marfil
Química	SiO ₂ Arcilla SiC Oligoelementos residuales	71 % 13 % 11 %
Expansión térmica	aprox. 0,06 % (1000 °C)	
Porosidad	< 16 %	
Resistencia al choque térmico	bien	
Límite de aplicación	1200 °C (carga continua), 1700 °C (corta duración, aprox. 10 min.)	

Todos los datos indicados deben considerarse valores orientativos.