

Calidad: Engobe oscuro

Recubrimiento de cromo, nitruro de silicio y manganeso

Óptica	Color	gris oscuro
Química	SiO ₂ Cr ₂ O ₃ Si ₃ N ₄ Mn Kaolin	85 % 2 % 2 % 2 % 8 %
Expansión térmica	aprox. 0,06 % (1000 °C)	
Porosidad	< 16 %	
Resistencia al choque térmico	bien	
Límite de aplicación	1200 °C (carga continua), 1700 °C (corta duración, aprox. 10 min.)	

Todos los datos indicados deben considerarse valores orientativos.