

Calidad: KR-98-VG

Óxido de aluminio fundido por vibración

Base / placa de cerámica

Óptica	Color	blanco
Química	Al ₂ O ₃ SiO ₂ Oligoelementos residuales	89 % 10 %
Expansión térmica	aprox. 0,75 % (1000 °C)	
Porosidad	< 15 %	
Resistencia al choque térmico	Satisfactorio	
Límite de aplicación	1750 °C	

Todos los datos indicados deben considerarse valores orientativos.