

Qualität: KR-89-VG

Vibrationsgegossenes Aluminiumoxid

Brennplatten

Optisch	Farbe	weiß
Chemisch	Al ₂ O ₃ SiO ₂ Rest Spurenelemente	89 % 10 %
Thermische Ausdehnung	ca. 0,75 % (1000 °C)	
Porosität	< 15 %	
Temperaturwechselbeständigkeit	befriedigend	
Anwendungsgrenze	1750 °C	

Alle angegebenen Daten sind als Richtwerte zu betrachten!