

Kwaliteit: KR-89-VG

trilgegoten aluminiumoxide

Brandplaten

Optisch	kleur	wit
Chemisch	Al ₂ O ₃ SiO ₂ rest spoorelementen	89 % 10 %
Thermische uitzetting	ca. 0,75 % (1000 °C)	
Porositeit	< 15 %	
Thermoshockbestendigheid	bevredigend	
Toepassingsgrens	1750 °C	

Alle vermelde gegevens moeten worden beschouwd als richtwaarden!