

Kwaliteit: Q100-M

gegoten kwarts (gemodificeerd grofkorrelig)

Optisch	kleur	wit
Chemisch	SiO ₂ rest spoorelementen	98 %
Thermische uitzetting	ca. 0,06 % (1000 °C)	
Porositeit	< 16 %	
Thermoshockbestendigheid	zeer goed	
Toepassingsgrens	1200 °C (continu gebruik), 1700 °C (kortstondig, ca. 10 min.)	

Alle vermelde gegevens moeten worden beschouwd als richtwaarden!